



TECHNICAL DATA SHEET

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FORMU

Document No / Dok. No: KG-C-FR-064

Issue Date / İlk Yür. Tarihi: 27.08.2019

Revision No / Rev. No: 0

Revision Date / Rev. Tarihi: 27.08.2019

Page / Sayfa: 1/1

Product Name
/Ürün Adı/
Produkt**R510-18 STARFLEX BLANKET**
R510-18 STARFLEX ŞİLTEStandard
/Standart/
StandardEN 13162 Thermal insulation products for buildings-Factory made mineral wool (MW) products - Specification / Isı yalıtım mamulleri-binalarda kullanılan-fabrika yapımı mineral yün (MW) mamuller-Özellikler
EN 13162 Wärmedämmung für Gebäude- fabrikgefertigte Mineralwolle (MW) ProduktspezifizierungDescription
/Tanım/
BezeichnungGlasswool - bonded with a thermosetting resin, flexible, for thermal and sound insulation
/ Cam yünü - termoset reçine ile bağlanmış, bükülebilir, ısı ve ses yalıtımı için
Glaswolle - beschichtet mit einem ausgehärtetem Harz, flexibel für Wärme- und SchallsolierungSurface Facing
/Yüzey Kaplama/
Oberflächen-Unfaced / Kaplamasız
Unbeschichtet

bezeichnung

Technical Characteristics /Teknik Özellikler/	Test Method /Test Metot/	Units /Birim/	Value or Statement /Değer/				
Thickness /Kalınlık/ - d Dicke	EN 823	mm	180				
Tolerances (Tolerans)			171,0-fazlasına izin var				
Length /Uzunluk/ - l Länge	EN 822	mm	3600				
Tolerances (Tolerans)			min.3528-max.3672				
Width /Genişlik/ - b Breite	EN 822	mm	1200				
Tolerances (Tolerans)			min. 1182-max.1205				
			10 °C	50 °C	100 °C	150 °C	200 °C
Thermal Conductivity (10 ⁰ C) /Isıl İletkenlik/ - λ_D Wärmeleitfähigkeit	EN 12667 EN 12939	W/(m.K)	0,035	0,038	0,052	0,063	0,068
Thermal Resistance /Isıl Direnç/ - R _D Wärme-widerstand	EN 12667 EN 12939	EN (m ² .K)/W	5,100	4,700	3,450	2,850	2,600
Fire Resistance Class /Yangına Tepki Sınıfı/ Feuerbe-ständigkeit Klasse	EN 13501-1	Euroclass	A1				
Maximum Service Temperature /Azami Kullanım Sıcaklığı/ max. Betriebstemperatur	EN 14706	°C	250				
Short Term Water Absorption /Kısa Süreli Su Absorpsiyonu/ - WS kurzzeitige Wasseraufnahme	EN 1609	kg/m ²	1 >				

Product Performance /Ürün Özellikleri/

Packing
/Ambalajlama/Board / Blanket in Package / Levha / Şilte Pakette
Abdeckung / Verpackung1
4,32

Verpackung

LDPE package /AYPE ambalajı/

Storage
/Depolama/
LagerungStore in dry and well ventilated area prior to installation
/Kuru ve iyi havalandırılmalı yerde depolanmalı/

Vor Benutzung an einem trockenen und gut belüfteten Ort lagern

Protect from water, physical damage and direct flame sources
/Su, fiziksel hasar ve alev kaynaklarından korunmalı/

Vor Wasser, Beschädigung und direkter Flamme schützen

10.12.2021