

# Technisches Merkblatt

## PRIMASTER RALLYELACK GRUNDIERUNG



Datum: 28.04.2021

Lief.-Art.-Nr.: **341 070**

- **RALLYELACK GRUNDIERUNG**
- 400 ml: 1 Artikel / Grau

Abb.: 400 ml Spraydose  
Lief.-Art.-Nr. 341070  
RALLYELACK  
GRUNDIERUNG grau

**PRIMASTER RALLYELACK GRUNDIERUNG grau** ist ein lösemittelhaltiger, schnell trocknender Spezial-Sprühlack zur Grundierung von Reparatur- und Lackierobjekten aus den Bereichen „Auto, Tuning und Zweirad“. Ideal auch für Gebrauchs- und Bastelgegenstände aus Holz, Metall, Stein, Glas, Keramik etc. Wetter- und vergilbungsbeständig, daher innen und außen einsetzbar. Einfache Verarbeitung, guter Verlauf und hohe Deckkraft. Die perfekte Vorbereitung für die nachfolgende Decklackierung.

Anwendung:

- Für Holz, Metall, Stein, Glas, lackierbare Kunststoffe, Keramik, Korbwaren, Karton/Papier und Beton geeignet.
- Vielfältige Anwendungsbereiche im Bereich Heimwerken, Haus & Garten, Hobby, Modellbau, Auto und Zweirad.

Produktvorteile:

- Hochwertige, graue Rallyelack-Grundierung
- Universell einsetzbar, auf verschiedenen Untergründen
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Auto, Tuning, Heimwerken etc.
- Haftvermittelnd und schnell trocknend
- Sehr guter Verlauf und hohe Ergiebigkeit
- Wetter- und vergilbungsbeständig
- Innen und außen einsetzbar
- Ideale Lackiervorbereitung für die Decklackierung

Bindemittelbasis:

- Nitro-Kombinationsbasis

#### Sprühauftrag:

- In mehreren gleichmäßigen, dünnen Schichten mit ca. 15-25 cm Sprühabstand lackieren, bis die Grundierung in mit der gewünschten Deckkraft aufgetragen wurde.
- Zwischen den Spritzgängen ca. 2-3 Minuten warten.

#### Trockenzeiten:

- Staubtrocken: nach ca. 20 Min.
- Griffest: nach ca. 90 Min.
- Überlackierbar: zu jedem Zeitpunkt
- Durchgetrocknet: nach ca. 12 Std.

#### Ergiebigkeit:

- 400 ml: Reicht für ca. 1,5m<sup>2</sup> bei einmaliger Sprühlackierung.
- Abhängig von Untergrund, Farbton, Schichtdickenauftrag sowie Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

#### Vorbehandlung:

- Untergründe müssen sauber, trocken, rost- und fettfrei sein.
- Lose Teile wie zum Beispiel Rost sind zu entfernen.
- Empfehlungen: Risse und Unebenheiten mit Spachtel glätten.
- Gut erhaltene Altanstriche anschleifen. Abblätternde und spröde Altanstriche mit Abbeizer restlos entfernen.
- Kunststoffuntergründe bitte auf Verträglichkeit prüfen.
- Nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann.

#### Nachbehandlung:

- Die Primaster RALLYE-GRUNDIERUNG dient zur Haftvermittlung der nachfolgenden Lackierungen (Decklackierung und optional Klarlackauftrag).
- Die farbgebende Decklackierung erfolgt idealerweise mit einem der PRIMASTER RALLYELACK-Produkte, wie z. B. Rallyelack Schwarz-Matt (Art-Nr. 341073) oder Schwarz-Glanz (Art.-Nr. 341072).

#### Hinweise:

- Dose gründlich schütteln, mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugeln an gerechnet.
- Durch Probesprühen Verträglichkeit und Farbton prüfen.
- Beginnen Sie mit dem Sprühlackieren immer außerhalb des Lackierobjektes
- Lackieren Sie gleichmäßig in mehreren dünnen Schichten, z.B. zuerst horizontal und dann vertikal, um Überbeschichtungen zu vermeiden.