

Porto Alegre Pico

Norm:	DIN EN 13198 – Straßenmöbel & Gartengestaltungselemente				
Typ:	Mauerstein				
Eigenschaften:					
Farben	Gemäß gültiger Preisliste				
Version	Pico				
Rastermaße (cm)	15 x 16,5 x 15	25 x 16,5 x 15	35 x 16,5 x 15	50 x 16,5 x 15	
Nennmaße [mm]	150 x 165 x 150	250 x 165 x 150	350 x 165 x 150	500 x 165 x 150	
Fase					
Abstandhalter					
Oberseite	Planmäßig eben				
Unterseite	Planmäßig eben				
Seitenflächen	3-seitig Gebrochen				
Witterungswiderstand	Gemäß Abschnitt 4.3 (Frost-Tau-Salz Prüfung)				
Oberflächenbearbeitung	Gestrahlt, imprägniert				
Druckfestigkeit	C25/30				
Einsatzbereich:	Der Mauerstein ist für nichttragende Mauern und Einfriedungen geeignet.				



DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 | 49377
Vechta
Tel. +49(0)4441 / 93 02-0
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120
www.diephaus.de

Werk Schopisdorf
Schopisdorfer Industriestraße 6
D-39291 Genthin
Tel. +49(0)3921 / 955-0
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth
Bergstraße 15
D-63939 Wörth a. Main
Tel. +49(0)9372 / 98 85-0
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

Werk Munderkingen
Riedstraße 17-23
D-89597 Munderkingen
Tel. +49(0)7393 / 51-0
Fax. +49(0)7391 / 51-199

Werk Muttsweiler
Ziegelei 3
D-88456 Ingoldingen-Muttsweiler
Tel. +49(0)7583 / 9424-0
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
D-95709 Tröstau
Tel. +49(0)9232 700 67-10
Fax: +49(0)9232 700 67-29

Technisches Produktdatenblatt -M11-



Besondere Hinweise:

- Der Druckfestigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht.
- Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Mauersteine.
- Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Mauersteine können durch unvermeidbare Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Mauersteine.
- Abweichungen von der Farbintensität der Mauersteine können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Mauersteine.
- Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Betonprodukten können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben. Um ein Anarbeiten zu vermeiden, ist unter Beachtung der geforderten Verlegetiefe der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Produktzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten zu ermitteln (s. auch ZTV P-StB).

DIEPHAUS Unternehmensgruppe

Zum Langenberg 1 | 49377
Vechta
Tel. +49(0)4441 / 93 02-0
Fax. +49(0)4441 / 93 02-120
www.diephaus.de

Werk Schopsdorf
Schopsdorfer Industriestraße 6
D-39291 Genthin
Tel. +49(0)3921 / 955-0
Fax. +49(0)3921 / 955-20

Werk Wörth
Bergstraße 15
D-63939 Wörth a. Main
Tel. +49(0)9372 / 98 85-0
Fax. +49(0)9372 / 98 85-45

Werk Munderkingen
Riedstraße 17-23
D-89597 Munderkingen
Tel. +49(0)7393 / 51-0
Fax. +49(0)7391 / 51-199

Werk Muttensweiler
Ziegelei 3
D-88456 Ingoldingen-Muttensweiler
Tel. +49(0)7583 / 9424-0
Fax. +49(0)7583 / 9424-24

Werk Tröstau
Neuenhammer 7
D-95709 Tröstau
Tel. +49(0)9232 700 67-10
Fax: +49(0)9232 700 67-29