

**SAKRET Fertigschweiß**

FS

Mineralischer Normalputzmörtel nach EN 998-1 der Qualitätskategorien CS I und W<sub>c0</sub>. Güte und Gleichmäßigkeit der Produktion werden durch die werkseigene Produktionskontrolle überwacht.

- Anwendungsbereiche:**
- Als Oberputz auf allen Unterputzen der Kategorien CS I bis CS IV innerhalb von Gebäuden
  - Besonders geeignet als Wand- und Deckenfeinputz für innen

- Eigenschaften:**
- Gut verarbeitbar
  - Atmungsaktiv
  - Feuchtigkeitsregulierend
  - Wohnraumklimafördernd
  - Erhärtert weitgehend rissfrei
  - Bildet einen guten Untergrund für leichte Tapeten und Anstriche

- Materialbasis:**
- Zuschlag nach DIN EN 13139
  - Weißkalkhydrat nach DIN EN 459-1
  - Eigenschaftsverbessernde Zusatzmittel

**Technische Daten:**

Normalputzmörtel nach EN 998-1	
Körnung	0 – 0,8 mm
Wasserbedarf	ca. 11 – 12 Liter je 30 kg-Gebinde
Verarbeitbarkeitsdauer	4 Stunden
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> bei Bruchbild B
Wasseraufnahme	W <sub>c0</sub>
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	25
Wärmeleitfähigkeit λ <sub>10, dry, mat</sub>	= 0,45 W/(m*K) für P = 50 % = 0,49 W/(m*K) für P = 90 % (Tabellenwerte nach EN 1745)
Druckfestigkeitskategorie	CS I
Brandverhalten	A1

Die technischen Daten beziehen sich auf 20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.

**Untergrundvorbereitung:** Der Unterputz muss lot- und lattendgerecht sein. Staub und lose Teile sind vom Untergrund zu entfernen. Stark saugende Untergründe sind vorzustreichen. Altputze vor der Überarbeitung gründlich reinigen. Kunstharzputze und gestrichene Untergründe sind nicht geeignet. Putzgrundprüfung nach VOB/C-DIN 18350 vornehmen.

- Ergiebigkeit:**
- 1 Sack (30 kg) = ca. 25 l Fertigmörtel, ausreichend für ca. 13 m<sup>2</sup> bei 2 mm Auftragsstärke

**Verarbeitung:** Inhalt eines oder mehrerer Säcke mit der auf dem Sack angegebenen Wassermenge mischen bis sich ein arbeitsgerechter Mörtelbrei einstellt. Der Putzauftrag erfolgt mit der Traufel oder dem Aufziehbrett. Die Putzstärke richtet sich nach dem Unterputz, soll aber 2 mm nicht übersteigen. Der Restmörtel kann eingesumpft werden und hält sich dann tagelang.

**Nachbehandlung:** Frische Putzflächen sind vor zu schnellem Austrocknen durch Sonne oder Wind und vor Frost zu schützen, und wenn nötig nachzunässen. Nach dem Putzauftrag geschlossene Räume bis zur Austrocknung des Putzes lüften. Das Anbringen von Anstrichen und Tapeten darf nur nach völligem Erhärten des Putzes erfolgen (mind. 28 Tage). Die Festigkeit der Beschichtung darf zu keinem Zeitpunkt höher als die der Oberputzschicht sein.

- Lieferform:**
- Mehrlagige Papiersäcke á 30 kg – 42 Stück/Palette  
Art-Nr. 08044030 EAN 4005813655368

---

## SAKRET Fertigschweiß

FS

---

<b>Lagerung:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Witterungsgeschützt auf Holzpaletten in geschlossenen Räumen ca. 6 Monate haltbar</li></ul>
<b>Hinweise:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bei hohen Lufttemperaturen oder starkem Wind, sowie bei Temperaturen unter +5 °C von Luft oder Wand darf SAKRET Fertigschweiß FS nicht verarbeitet werden</li><li>• Für stärker beanspruchte Innenwandflächen oder stärkeren Putz empfehlen wir unser Produkt SAKRELIT HDM. Für den Außen- bzw. Kellerbereich empfehlen wir SAKRET Zementschweiß ZS oder SAKRELIT HFM</li></ul>
<b>Sicherheitshinweise:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</li><li>• Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen</li><li>• Bei Berührung mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</li><li>• Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.</li><li>• Chromatarme, zementhaltige Zubereitung gemäß Direktive 2003/53/EG.</li></ul>

---

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: 07.11.2017