

Wand · Boden · innen

Flüssig- Abdichtung



- Mit allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen für die Beanspruchungsklasse A (Wand) sowie für die Beanspruchungsklasse A0 gem. ZDB-Merkblatt
- Gebrauchsfertige, hochelastische, rissüberbrückende und wasserundurchlässige Flüssigkunststoffabdichtung
- Zum Abdichten von Sanitäranlagen (Bäder, Duschen) unter keramischen Fliesen und Platten
- Zum Streichen, Spachteln oder Rollen
- Schnell trocknend
- EMICODE gemäß GEV: EC1^{PLUS} sehr emissionsarm^{PLUS}

Anwendungsgebiete

Zur Abdichtung von Untergründen gegen Feuchtigkeit in Bädern, Duschen, Toiletten und Küchen bei häuslicher Nutzung. Im Innen- und häuslichen Nassbereich, an Wand- und Bodenflächen und auf alten Fliesenbelägen.

Geeignete Untergründe

Beton, Leichtbeton, Porenbeton; Zement- und Kalkzementputze; Putz- und Mauerbinder; vollfugiges, ebenflächiges Mauerwerk; Gipsputz; trockene Wandbauplatten aus Gips, Gipskarton- und Gipsfaserplatten; Zementestriche, Calciumsulfatestriche (Anhydrit- und Anhydritfließestriche), Trockenestriche; Gussasphaltestriche; Magnesiaestriche; biegesteife Holzuntergründe; Hartschaumplatten; alte Fliesenbeläge, alte Terrazzo-, Naturwerkstein- und Betonwerksteinbeläge; beheizte Bodenkonstruktionen.

Trockenzeit

1. Schicht: 1,5–2,5 Stunden;
2. Schicht: 3,0–5,0 Stunden

Verbrauch

Für beide Schichten ca. 1,2 kg/m² (2 × ca. 0,6 kg/m²) je nach Untergrundbeschaffenheit

Trockenschichtdicke

Trockenschichtdicke gemäß abP für die Beanspruchungsklasse A (Wand): mind. 0,5 mm; 2 Schichten = 2 × 0,25 mm Trockenschichtdicke (2 × 0,4 mm Nass-Schichtdicke)

Lieferform

5 kg Eimer Artikel-Nr. 21505
7 kg Eimer Artikel-Nr. 21506

Wand · Boden · innen

Untergrund- vorbehandlung

Die Untergründe müssen sauber, ebenflächig, trocken, tragfähig, rissfrei, formbeständig und frei von haftungsmindernden Stoffen (z. B. Staub, Öl, Wachs, Trennmitteln, Ausblühungen, Sinterschichten, Lack- und Farbresten) sein. Vorhandene Risse in Estrichen sind mit Racofix® Rissharz zu verschließen. Unebene Untergründe können mit Racofix® Reparatur-Mörtel (Wand und Boden) oder Racofix® RF 7-Fließspachtel (Boden) ausgeglichen werden.

Grundierung

Racofix® Grundierung: Gipsputz, Gipswandbauplatten; Gipskarton/Stoßfuge und Abspachtelungen; Gipsfaserplatten; Calciumsulfatestriche; Trockenestriche; stark oder unterschiedlich saugender Porenbeton (innen); Zement- und Kalkzementputz; Putz- und Mauerbinder; vollfugiges Mauerwerk; Zementestrich; Beton.

Verarbeitung

Racofix® Flüssig-Abdichtung vor Gebrauch aufrühren. Zunächst die Ecken mit Racofix® Dichtecken innen/außen, den Übergang zwischen Wand- und Bodenflächen mit Racofix® Dichtband sowie Wasseranschlüsse mit Racofix® Dichtmanschette Wand abdichten. Eventuell vorhandene Bodenabläufe mit Racofix® Dichtmanschette Boden eindichten. Das Dichtband bzw. die Dichtmanschetten werden mit Racofix® Flüssig-Abdichtung angeklebt und im Randbereich satt eingestrichen. Racofix® Flüssig-Abdichtung wird in zwei Arbeitsgängen volldeckend auf den Untergrund aufgerollt. Die zweite Beschichtung kann direkt nach Abtrocknung der ersten Schicht (1,5 – 2,5 Stunden) aufgebracht werden.

Zeitangaben

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.

Werkzeuge

Lammfell- oder Schaumstoffrolle, Pinsel;
Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde frostgeschützt ca. 24 Monate lagerfähig.

Prüfzeugnisse

TU München

Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse mit Racofix® Multi-Flexkleber, Racofix® Multi-Flexkleber schnell, Racofix® Super-Flexkleber, Racofix® Grundierung, Racofix® Dichtband, Racofix® Dichtmanschette Wand/Boden und Racofix® Dichtecke innen/außen.

Lizenz

EMICODE gemäß GEV: EC1^{PLUS} sehr emissionsarm^{PLUS}

Hinweise zu Ihrer Sicherheit

Nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

Die beim Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Ergänzende Gefahrenmerkmale: EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise: P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P332+P313 Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Bitte beachten Sie die aktuell gültige Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der neuesten Fassung, aktuell auch im Internet: www.racofix.com! Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen all gemeine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den konkreten Anwendungsfall. Aus den Angaben können keine Ersatzansprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung.

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74
D-65203 Wiesbaden
Tel: +49 611 1707-180
Fax: +49 611 1707-225

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Biergutstrasse 2 · CH-3608 Thun
Tel: +41 3333400-40
Fax: +41 3333400-41

Sopro Bauchemie GmbH Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Tel: +43 7224 67141-0
Fax: +43 7224 67181