

# **PTZ**

## **Zementmörtel MG III**

### **Zementmörtel MG III:**

- geeignet zum Mauern und Putzen für besonders starke Beanspruchung an Innen- und Außenwänden
- GP CS IV gem. DIN EN 998-1
- M 10 gem. DIN EN 998-2 chromatarm

### **Anwendung:**

Zementmörtel MG III ist universell einsetzbar. Gebindeinhalt eignet sich zum Mauern, Putzen und Ausbessern von besonders hoch beanspruchten Bauteilen, wie z. B. Mauerwerk unter der Erdoberfläche, Sockelmauerwerk und Sockelputz. Als Putzmörtel eingesetzt, sollte der Untergrund vorgespitzt, sauber und frei von Ölen etc. sein.

### **Verarbeitung:**

Zementmörtel MG III mit ca. 6 l Wasser verarbeitungsgerecht anmischen. Den angerührten Mörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten und den frischen Mörtel vor Frost schützen. Frostsicher nach Erhärtung.

### **Ausbeute:**

ca. 27 l Zementmörtel

### **Lieferform:**

40-kg-Sack

### **Lagerung:**

Trocken und sachgerecht.

### **Hinweis:**

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20°C/65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2023

Weitere Auskünfte durch:

**Sievert Baustoffe SE & Co. KG**  
**Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück**  
**Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853**  
**info@sievert.de**