



Auto-K Spray-Set

Die Lackierwerkstatt im Dosenformat

Mit dem Auto-K Spray-Set begann die Erfolgsgeschichte der Peter Kwasny GmbH. Bis heute annähernd unverändert, beinhaltet das Set mit der praktischen Dosenverschlusskappe 150ml Autolack im Originalfarbton zum Sprühen oder Tupfen mit beigegefügtem Pinsel. Ideal für kleinere oder mittlere Schäden.

Bitte beachten: Einige Auto-K Spray-Set Farbtöne müssen mit Auto-K Basic 2-Schicht Klarlack überlackiert werden. Der Klarlack sorgt bei den 2-Schicht Lacken für Glanz und Wetterbeständigkeit.

ca. **650** Original-Herstellerfarbtöne sind verfügbar.

www.kwasny.com/farbtonfinder/



Eigenschaften

Anwendung:

- Ausbesserung von kleinen, mittleren und größeren Lackschäden an Karosserien im Original-Farbton des Herstellers.
- Zudem lassen sich Fahrzeuganbauteile aus Blech und Kunststoff (nach Verwendung von Auto-K Kunststoffhaftvermittler) farblich anpassen.



Produktvorteile 1-Schicht-Lack:

- guter Verlauf
- hoher Festkörpergehalt
- sehr ergiebig
- rasche Antrocknung
- gute Durchtrocknung
- kratzunempfindlich
- lichtecht
- wetterbeständig

Produktvorteile 2-Schicht-Lack:

- sehr rasche Trocknung
- hohe Licht- und Temperaturbeständigkeit
- einfache Verarbeitung
- guter Verlauf
- hohe Chemikalienbeständigkeit

Bindemittelbasis:

- 1-Schicht-Lack: Nitrokombinationsharze
- 2-Schicht-Lack: Acrylharze

Sprühauftrag:

- 1-Schicht-Lack: ca. 50-60 µm (bei 2 Kreuzgängen)
- 2-Schicht-Lack: ca. 30-40 µm (bei 2 Kreuzgängen)

Trockenzeiten 1-Schicht-Lack:

- staubtrocken: nach 10-15 Min.
- griffest: 30-45 Min.
- durchgetrocknet: nach 24h

Trockenzeiten 2-Schicht-Lack:

- staubtrocken: nach 10-15 Min.
- griffest: 30-45 Min.
- durchgetrocknet: nach 24h

Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit allen Auto-K-Lacken: zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau 1-Schicht-Lack:



Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung

Auto-K Filler/Haftgrund oder Auto-K Spritzspachtel

3. Decklack

Lackieraufbau 2-Schicht-Lack:

1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
2. Auto-K Filler/Haftgrund oder Auto-K Spritzspachtel
3. Zweischicht-Basis-Lack
4. nach 30 Min. mit 2- Schicht-Klarlack überlackieren.

Hinweis:

- 2-Schicht-Lacke unbedingt mit 2-Schicht-Klarlack überlackieren

© Copyright 2021 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz
Stand: 20.3.2021

