



Poroton-Planziegel-T14-36,5

nach der Zulassung Z-17.1-651

- Planziegel unverfüllt
- für monolithische Außenwände im Objekt- und Geschosswohnungsbau auf EnEV- und KfW-Effizienzhaus-Niveau
- für hohe Ansprüche an gesundes Wohnen
- einfache Konstruktion für die monolithische Bauweise
- rationelle Bauweise im Planziegelsystem mit Dünnbettmörtel
- optimaler Putz- und Befestigungsgrund




Bild kann geringfügig vom Produkt abweichen

Allgemeine technische Werte	
Ziegelformat (L x B x H):	24,8 x 36,5 x 24,9 cm
Stückgewicht:	ca. 15,5 kg
Rohdichteklasse:	0,70
Materialbedarf:	16 Stk./m ² bzw. 44 Stk./m ³
Zubehör:	Stürze, U-Schalen, Anschlagsschalen, WU-Schalen
Statik	
Druckfestigkeitsklasse:	8/12
char. Mauerwerksdruckfestigkeit f_k :	3,1/3,9 MN/m ²
Rechenwert der Eigenlast (unverputzt):	2,92 kN/m ²
Wärmeschutz	
Wärmeleitfähigkeit λ :	0,14 W/(mK)
U-Wert (min. Leichtputz 2,0 cm Kalkgips 1,5 cm):	0,35 W/m ² K
Wasserdampfdiffusionskoeffizient μ :	5/10
Schallschutz	
Direkt-Schalldämm-Maß $R_{w,Bau,ref}$:	-
Brandschutz	
Feuerwiderstandsklasse:	F90-A
Ausnutzungsfaktor α_{fi} :	≤ 0,58
Entsorgung	
Abfallschlüssel-Nr.:	170102 Ziegel
Ausschreibung	
POROTON-Planziegel-T14, HLzB 8/12-0,70	
Leichthochlochziegel-Mauerwerk der monolithischen Außenwand aus porosierten Hochlochziegeln im Planziegelsystem; Wanddicke d: 36,5 cm. Wärmeleitfähigkeit λ : 0,14 W/mK; Rohdichteklasse: 0,70; Druckfestigkeitsklasse: 8/12; char. Mauerwerksdruckfestigkeit $f_k = 3,1/3,9$ MN/m ² ; nach Zulassung Z-17.1-651; Format: 12 DF; Poroton-Dünnbettmörtel, beim Planziegelsystem bereits im Lieferumfang enthalten, vollflächig deckelnd aufgetragen (VD-System) oder im Tauchverfahren; Stoßfuge: unvermörtelt, verzahnt; Angebotenes Fabrikat: Wienerberger	

Dieses Bauprodukt entspricht den gesetzlichen Anforderungen der Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik Nr. Z-17.1-651 sowie DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401.

Bei Ziegeln handelt es sich um grobkeramische Bauprodukte. Farbunterschiede in Abhängigkeit vom natürlichen Rohstoff Ton sowie Maßdifferenzen durch unterschiedliche Schwindmaße beim Trocknen und Brennen der einzelnen Produktionschargen sind bei Ziegeln unvermeidbar. Die Maßtoleranzen sind in der DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401 geregelt.

Ergänzende Informationen zu diesem Produkt finden Sie in unserer jeweils gültigen Broschüre „Technische Information Poroton Wandlösungen“ und auf unserer Homepage www.wienerberger.de.

Bitte beachten Sie auch unsere Verarbeitungshinweise für das Poroton Ziegelsystem.

Wienerberger stellt in den jeweils aktuell gültigen Unterlagen die deklarierten bauphysikalischen und statischen Werte ihrer Produkte zur Verfügung. Die Anwendbarkeit der Produkte im Hinblick auf die gültigen Bauordnungen, Normen und den aktuellen Stand der Technik ist projektspezifisch durch den Planer/Architekten, Bauleiter usw. zu überprüfen und nachzuweisen.

Wienerberger GmbH

Oldenburger Allee 26, D-30659 Hannover
 Telefon (0511) 61070-0, Fax (0511) 614403
info@wienerberger.de, www.wienerberger.de