

# PTB

## Estrich / Beton

### Estrich / Beton:

- Trocken-Beton zur Herstellung von Betonteilen und Estrich in Garagen, Ställen, Werkstätten etc.
- Festigkeitsklasse C 20/25 gem. DIN EN 206 bzw. B 25 gemäß DIN 1045
- Festigkeitsklasse CT-C25-F4 gem. DIN EN 13813/DIN 18560
- chromatarm
- 0 – 8 mm Körnung

### Verarbeitung:

Gebindeinhalt mit ca. 4 l Wasser anmischen und sofort verarbeiten. Durch intensives Verdichten (stochern, klopfen, rütteln) wird eine hohe Betonqualität erzielt. Als Verbundestrich eingesetzt, muss der Untergrund gut gereinigt und grundiert sein. Die erstellten Betonteile/Flächen sind ca. 7 Tage feucht zu halten und vor Frost zu schützen.

### Ausbeute:

ca. 20 l Estrich / Beton je 40-kg-Sack

### Lieferform:

40-kg-Sack

### Lagerung:

Trocken und sachgerecht. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von ca. 12 Monaten.

### Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20°C/65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Kalk und Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2023

Weitere Auskünfte durch:

**Sievert Baustoffe SE & Co. KG**  
**Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück**  
**Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853**  
**info@sievert.de**