



# URSA HOME SF 32



/EU/ MW-EN 13162-T2-DS(70,-)-MU1-AFr5  
/DE/ Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10: DZ,DI,DAD-dk,WH,WTR  
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit nach DIN 4108-4: 0,032 [W/(m\*K)]  
Nicht brennbar, Baustoff glimmt nicht  
Frei nach GefStoffV, ChemVerbotsV und EU-Richtlinie 1272/2008 (Anm. Q)



SF 32  
DoP-No: 49GEO31NRN19021  
<https://dop.ursa.com>  
EN 13162:2012+A1:2015  
Factory made mineral wool (MW) products  
Thermal Insulation for Buildings  
T2-DS(70,-)-MU1-AFr5

## 2138193



Thickness [mm]

### 120

Length [mm] Width[mm]

### 3200x1200

Piece(s)


### 1

Surface [m<sup>2</sup>]

### 3,840

0929210702

V-8A01-L1



|                                                            |              |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| Thickness $d_N$ [mm]                                       | <b>120</b>   |
| Thermal conductivity $\lambda_D$ [W/(m*K)]                 | <b>0,031</b> |
| Thermal resistance coefficient $R_D$ [m <sup>2</sup> *K/W] | <b>3,85</b>  |
| Reaction to fire (RtF)                                     | <b>A1</b>    |

URSA Deutschland GmbH [www.ursa.de](http://www.ursa.de)  
Carl-Friedrich-Benz-Str. 46-48, 04509 Delitzsch