

# SAKRET Putzprofil- Ansetzmörtel

Zementgebundener Profilansetzmörtel



<b>Anwendung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Für innen und außen</li> <li>• Für Wand</li> </ul>															
<b>Eignung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zum Ansetzen von Anputzleisten oder anderen Profilen aus Plastik oder Metall auf verschiedensten Untergründen, z.B. Mauerwerk aller Art, zement-gebundene Putze und Spachtelmassen und Beton (rau geschalt, saugend).</li> </ul>															
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hohes Standvermögen</li> <li>• Schnell abbindend</li> <li>• Guter Haftverbund zum Untergrund</li> </ul>															
<b>Materialbasis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Genormte/zugelassene Bindemittel</li> <li>• Ausgesuchte Gesteinskörnung - DIN EN 13139</li> <li>• Zusatzmittel und -stoffe zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften</li> </ul>															
<b>Technische Daten</b>	<table border="1"> <tr> <td>Wasserbedarf</td> <td>ca. 0,23 l/kg Trockenmörtel</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungszeit</td> <td>bis ca. 30,0 Minute(n)</td> </tr> <tr> <td>Verarbeitungstemperatur</td> <td>+ 5,0–30,0 °C</td> </tr> <tr> <td>Druckfestigkeit nach 28 Tagen</td> <td>10,0 N/mm<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>Haltbarkeit</td> <td>12,0 Monat(e)</td> </tr> <tr> <td>Materialverbrauch</td> <td>ca. 0,5 kg/m</td> </tr> <tr> <td>Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1</td> <td>A1 (nicht brennbar)</td> </tr> </table>		Wasserbedarf	ca. 0,23 l/kg Trockenmörtel	Verarbeitungszeit	bis ca. 30,0 Minute(n)	Verarbeitungstemperatur	+ 5,0–30,0 °C	Druckfestigkeit nach 28 Tagen	10,0 N/mm <sup>2</sup>	Haltbarkeit	12,0 Monat(e)	Materialverbrauch	ca. 0,5 kg/m	Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1	A1 (nicht brennbar)
Wasserbedarf	ca. 0,23 l/kg Trockenmörtel															
Verarbeitungszeit	bis ca. 30,0 Minute(n)															
Verarbeitungstemperatur	+ 5,0–30,0 °C															
Druckfestigkeit nach 28 Tagen	10,0 N/mm <sup>2</sup>															
Haltbarkeit	12,0 Monat(e)															
Materialverbrauch	ca. 0,5 kg/m															
Baustoffklasse, Brandverhalten DIN EN 13501-1	A1 (nicht brennbar)															
<b>Untergrundvorbereitung</b>	<p>Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, frei von Ausblühungen, frostfrei und trocken sein. Minderfeste oder nicht tragfähige Oberflächenschichten, Trennschichten (z. B. Schmutz, Staub, Fett, Öl, Farbreste u. ä.) müssen entfernt werden. Unterputze, Spachtelmassen und dgl. müssen durchgetrocknet / durchgehärtet, lotrecht und plan sein.</p>															

# SAKRET Putzprofil- Ansetzmörtel

## Zementgebundener Profilansetzmörtel



<b>Verarbeitung</b>	<p>In einem sauberen Mischgefäß das Material mit sauberem, kaltem Leitungswasser unter ständigem Rühren mit einem geeigneten Rührwerk klumpenfrei und homogen durchmischen. Empfohlen wird bei manueller Verarbeitung ein Rührgerät mit ca. 600 UPM mit Wendel- oder Doppelscheibenrührer. Der Wasserbedarf ist auf die jeweils gewünschte, verarbeitungsgerechte Konsistenz einzustellen, dabei ist der oben genannte Wert nicht zu überschreiten.</p> <p>Der SAKRET Putzprofil-Ansetzmörtel ist punktförmig im vertikalen Abstand von ca. 50 cm an den entsprechenden Stellen (z.B. an Ecken oder auf der Fläche ca. alle 50 - 70 cm) auf den Untergrund aufzubringen. Danach die Profile flucht- und lotgerecht eindrücken. Hervorstehenden Mörtel so abstreifen, dass die Profilkante sauber bleibt und die Putzdicke nicht ungünstig beeinflusst wird. Bei großen Auftragsstärken das Profil bis zur Erhärtung des Mörtels evtl. mit Nägeln sichern.</p>
<b>Nachbehandlung</b>	<p>Das abbindende Produkt vor direkter Sonneneinstrahlung, Zugluft, Frost, Schlagregen sowie zu hohen (&gt; 30 °C) und zu niedrigen (&lt; 5 °C) Temperaturen schützen.</p> <p>Nachfolgend darf auf den Putzprofil-Ansetzmörtel kein Gips / Kalk-Gips-Putz aufgebracht werden, da es an den Kontaktpunkten von gips- und zement-gebundenen Produkten zu Abplatzungen kommen kann.</p>
<b>Lagerung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Gebinde sind witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken zu lagern.</li> <li>• Nicht angebrochene Gebinde sind bei sachgerechter Lagerung ca. 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Herstelldatum siehe Gebindeaufdruck.</li> <li>• Angebrochene Gebinde sofort nach dem Gebrauch gut verschließen und das Material innerhalb kürzester Zeit verbrauchen.</li> </ul>
<b>Entsorgung</b>	<p>Ausgehärtete Produktreste unter Abfallschlüssel 17 09 04 als gemeine Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.</p> <p>Gebinde bitte restlos entleeren - wird recycelt.</p>
<b>Sicherheitshinweise</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zement reagiert mit Feuchtigkeit oder Anmachwasser alkalisch; deshalb sind Hautreizungen, Reizungen der Atmungsorgane, bzw. Verätzungen von Schleimhäuten (z. B. Augen) möglich. Augenkontakt und langfristigen Hautkontakt unbedingt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Bei Berührung mit der Haut beschmutzte Kleidung sofort ausziehen und die betroffene Haut mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Sicherheitsdatenblatt vorzeigen.</li> <li>• Geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/ Gesichtsschutz tragen.</li> <li>• Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</li> <li>• Chromatarm gemäß Richtlinie 2003/53/EG, GISCODE ZP1.</li> <li>• Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, abrufbar im Internet unter <a href="http://www.heimwerker.sakret.de">www.heimwerker.sakret.de</a>.</li> </ul>

# SAKRET Putzprofil- Ansetzmörtel



## Zementgebundener Profilansetzmörtel

### Hinweise

- Die technischen Daten beziehen sich auf +20 °C und 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen verlängern, höhere verkürzen die angegebenen Werte.
- Außer Anmachwasser darf dem Frischmörtel nichts hinzugegeben werden.
- Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren.
- Für das Anmischen und Verarbeiten des Materials ist nur sauberes, rostfreies Werkzeug zu benutzen.
- Gefäße und Werkzeuge sind sofort mit Wasser zu reinigen, da im ausgehärteten Zustand eine Reinigung nur noch mechanisch erfolgen kann.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Weitere Hinweise können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

### Lieferung Putzprofil- Ansetzmörtel

Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
grau	für 20 m	10 kg Sack	1 Stück	4005813601440