

Flächendicht Zweitanstrich

Farbpigment zum Abtönen von Knauf Flächendicht



Anwendungsbereiche:

- Zum Abtönen von flüssig anzubringenden Abdichtungen (Knauf Flächendicht) an Wand und Boden.

Produkteigenschaften:

- Sicheres und schnelles Einfärben des Zweitanstrichs mit Knauf Flächendicht.
- Hohergebiebig – geeignet für alle Knauf Flächendicht Varianten 4 kg (Knauf Duschdicht-Set), 5 kg und 10 kg
- Hoch konzentriert, nicht staubend granuliertes Farbpigment.
- Das Abdichtverhalten des Knauf Flächendichts wird nicht beeinträchtigt.
- In ungeöffnetem Zustand unbegrenzt lagerfähig.

Technische Daten:

Anwendungstechnische Daten

Bitte berücksichtigen Sie die Gebrauchsanweisung und Technischen Daten des Knauf Flächendichts.

Materialtechnische Daten

<i>Materialbasis:</i>	Farbgranulat aus anorganischen und organischen Pigmenten.
<i>Temperaturbeständigkeit</i>	-20°C bis +80°C
<i>Lagerfähigkeit:</i>	Ungeöffnet unbegrenzt
<i>Lagerbedingungen:</i>	Trocken und kühl
<i>Lieferform:</i>	2g Blisterverpackung

Ident.-Nummer / EAN-Code:

Knauf Flächendicht Zweitanstrich

2 g: 702941/ 4006379138630

Sicherheitstechnische Daten



Signalwort: Gefahr

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Enthält: Alkohole, C13-C15, verzweigt und linear, ethoxyliert

Gefahrenhinweise:

H318 - Verursacht schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise:

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P280 - Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Behandelte Ware gemäß Verordnung (EU) Nr.528/2012 zur Gewährleistung der Haltbarkeit.

Verarbeitung:

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung Knauf Flächendicht.

Nach Durchtrocknung der 1. Anstrichs mit Knauf Flächendicht den 2. Anstrich mit Knauf Flächendicht Zweitanstrich 2 g einfärben und anschließend unverdünnt mit Lamfellrolle, Pinsel oder Spachtel vollflächig satt auftragen. Vor dem Verfliesen Knauf Flächendicht vollständig austrocknen lassen (ca. 6 Std.). Bei zwei Anstrichen pro Anstrich eine Mindeststärke von 0,4 mm auftragen (gesamt 0,8 mm), damit die geforderte Mindestschichtdicke von 0,5 mm erreicht wird. Sollte dies mit zwei Anstrichen nicht erreicht werden, muss ein 3. Anstrich zum Erreichen der Mindesttrockenschichtdicke aufgetragen werden.

Ergänzende Hinweise:

- Eventuelle Farbabweichungen zwischen Druck und Originalmaterial sind technisch bedingt.
- Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit warmem Wasser reinigen.
- Lagerung: ungeöffnet, kühl und trocken.
- Für persönliche Fragen stehen wir Ihnen unter Tel. 01805/31-9000 (14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.) gerne zur Verfügung.
- Materialberatung und individuelle Bedarfsermittlung unter www.fachberater24.de.

**Knauf Bauprodukte
GmbH & Co. KG**
Postfach 10
D-97343 Iphofen

Knauf-Beratungszentrale:

Technische Auskünfte:

Internet:

Email:

01805 / 31-9000 (0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 42 Cent./Min. möglich)

www.knauf.de

info@knauf-bauprodukte.de

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.

Iphofen, März 2021