

PTK

Mauer- und Putzmörtel MG II

Kalk-Zementmörtel:

- geeignet zum Mauern und Putzen von Innen- und Außenwänden
- GP CS II gem. DIN EN 998-1
- M 2,5 gem. DIN EN 998-2
- chromatarm

Anwendung:

Mauer- und Putzmörtel MG II ist universell einsetzbar. Gebindeinhalt eignet sich zum Mauern, Putzen und Ausbessern. Als Putzmörtel eingesetzt, sollte der Untergrund vorgespritzt, sauber und frei von Öl etc. sein.

Verarbeitung:

Mauer- und Putzmörtel MG II mit ca. 5,5 l Wasser verarbeitungsgerecht anmischen. Den angerührten Mörtel innerhalb von 2 Stunden verarbeiten und den frischen Mörtel vor Frost schützen. Frostsicher nach Erhärtung.

Ausbeute:

ca. 27 l Mauer- und Putzmörtel

Lieferform:

40-kg-Sack

Lagerung:

Trocken und sachgerecht.

Hinweis:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20°C/65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Dieses Produkt enthält Kalk und Zement und reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch. Deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung grundsätzlich mit Wasser abspülen. Bei Augenkontakt unverzüglich den Arzt aufsuchen. Siehe auch Sackaufdruck.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2023

Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe SE & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0541/601-01, Fax 0541/601-853
info@sievert.de