



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM STEIN-KLEBER



1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM STEIN-KLEBER** ist ein leicht zu verarbeitender zementärer Mörtel zum Errichten und Verkleben von kleinen Gartenmauern und Eingrenzungen von Beeten und Rabatten aus Ziegelstein, Beton und Naturstein im Gartenbereich.
- **MEM STEIN-KLEBER** ist witterungsbeständig und geeignet für nahezu alle Steinarten.
- **MEM STEIN-KLEBER** ist auch geeignet als Fugenabdichtung bei Gartenmauern.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Der Untergrund muss sauber, trocken und eben sein. Die erste Steinschicht muss waagrecht angelegt werden, damit die oberen Schichten ebenfalls gerade liegen.
- Ca. 3 Liter Leitungswasser in einem sauberen Gefäß vorlegen und 15 kg **MEM STEIN-KLEBER** mit einer Bohrmaschine mit geeignetem Rührquirl knollen- und klumpenfrei einrühren. Die genaue Wassermenge kann je nach Feuchtigkeit des Steins und des Untergrundes variieren. Keine Zusätze, wie z. B. Frostschutzmittel, beimengen. Mörtel innerhalb von ca. 2 Stunden verarbeiten.
- Den angemischten **MEM STEIN-KLEBER** in einer Schichtstärke von 2 bis 6 mm vollflächig mit einer Maurerkelle auf den Stein auftragen und eventuell abstreichen. Ggf. auch Mörtel auf die Stirnseiten der Steine auftragen zur Erstellung einer dichten Stoßfuge.
- Während des Andrückens des Steins so wenig Mörtel wie möglich an der Vorderseite aus den Fugen pressen. Überschüssigen Mörtel an der Sichtseite versteifen lassen und nach ca. 45 Minuten die Fuge bis zur gewünschten Tiefe auskratzen.
- Vorzugsweise auf der ganzen, nicht sichtbaren bzw. verdeckten, Rückseite der Mauer eine dünne Mörtelschicht auftragen.
- Den frisch verarbeiteten Mörtel vor zu schneller Austrocknung und Witterungseinflüssen wie direkter Sonneneinstrahlung, Wind, Platzregen und Frost schützen.

Hinweis:

- Im Zweifelsfall eine Probefläche anlegen, um eventuelle Fleckenbildung zu verhindern.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM STEIN-KLEBER



3. Verbrauch

- Je nach Anwendung.

4. Verarbeitungstemperatur

- + 5°C bis + 25°C

5. Materialzusammensetzung

- **MEM STEIN-KLEBER** ist ein zementärer Mörtel.

6. Technische Daten

- Verarbeitungszeit: ca. 2 Stunden
- Farbe: grau
- Schichtdicke: 2 bis 6 mm

7. Reinigung

- Reinigung der Werkzeuge unmittelbar nach der Verarbeitung mit warmen Wasser. Im ausgehärteten Zustand nur noch mechanisch.
- Im ausgehärteten Zustand niemals mit Wasser oder Bürste entfernen.

8. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. Lagerung

- Mindestens 12 Monate im geschlossenen Originalgebinde kühl und trocken lagern.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM STEIN-KLEBER



10. Lieferform

15 kg

MEM-Artikelnummer: **30832734**

EAN-Nr.: **4010327521160**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand Oktober 2016 – ältere Ausgaben ungültig.