



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM EXPRESS-GRUNDIERUNG

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM EXPRESS-GRUNDIERUNG** ist ein gebrauchsfertiger, quarzgefüllter Dispersionsanstrich zur Haftverbesserung von zementären Klebemörteln, Dichtungsschlämmen und Spachtelmasse auf nicht saugenden Untergründen.
- **MEM EXPRESS-GRUNDIERUNG** schafft eine hohe Verbundfestigkeit zwischen alten und neuen Materialien.
- **MEM EXPRESS-GRUNDIERUNG** ist für keramische Fliesen, Terrazzo, Natur- und Kunststein, glatte, dichte und nicht saugende Betonflächen geeignet.
- **MEM EXPRESS-GRUNDIERUNG** ist bereits nach 30 Minuten bis 3 Stunden, je nach Untergrund und raumklimatischen Bedingungen, verfliesbar.
- Durch die Einfärbung des Produktes **MEM EXPRESS-GRUNDIERUNG** ist eine optimale Kontrolle während der Verarbeitung gegeben.
- Ideal als Grundierung auf alten Fliesenuntergründen vor dem Aufbringen von neuen Fliesen.
- **MEM EXPRESS-GRUNDIERUNG** ist für Sanitärräume, Bäder und Küchen im Wohnbereich sowie Fußbodenheizungen geeignet.

2. Wirkungsweise

- **MEM EXPRESS-GRUNDIERUNG** dient zur Haftverbesserung zwischen allen gebräuchlichen Untergründen.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Die zu behandelnde Fläche muss trocken, fest, sauber und frei von Trenn- und Pflegemitteln sein. Alte, wasserlösliche Klebstoffreste sind zu entfernen.
- Nicht zu behandelnde Flächen müssen abgedeckt werden.
- **MEM EXPRESS-GRUNDIERUNG** vor dem Gebrauch gut aufrühren und mit einer Kurzflorrolle gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Eine Pfützenbildung ist zu vermeiden.
- Nach der vollständigen Trocknung kann die Fläche weiter bearbeitet werden.
- Die trockene **MEM EXPRESS-GRUNDIERUNG** ist rötlich - transparent und fast klebefrei.

4. Verbrauch

- Ca. 100 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM EXPRESS-GRUNDIERUNG

5. Verarbeitungstemperatur

- +5°C bis +30 °C

6. Materialzusammensetzung

- Lösemittelfreier Primer auf Dispersionsbasis mit Quarzsandgemisch.

7. Technische Daten

- Form: flüssig
- Farbe: rot, nach Trocknung rötlich – transparent
- Trocknungszeit: 30 Minuten bis 3 Stunden, je nach Untergrund und raumklimatischen Bedingungen
- Verlegereife - Keramische Beläge: nach 30 Minuten bis 3 Stunden
- Verlegereife – Spachtelmassen und Dichtungsschlämmen: nach 3 Stunden

8. Reinigung

- Arbeitsgeräte vor dem Antrocknen mit Wasser reinigen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. Lagerung

- **MEM EXPRESS-GRUNDIERUNG** muss kühl, trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden. Reste dürfen nicht in das Gebinde zurückgekippt werden.
- **MEM EXPRESS-GRUNDIERUNG** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 18 Monate haltbar.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM EXPRESS-GRUNDIERUNG

12. Lieferform

1 kg

MEM-Artikelnummer: **30822623**

EAN-Nr.: **4010327516142**

5 kg

MEM-Artikelnummer: **30822624**

EAN-Nr.: **4010327516166**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand August 2016 – ältere Ausgaben ungültig.