



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Technisches Merkblatt

MEM REPARATUR-SPACHTEL



1. Eigenschaften/ Anwendung

- **MEM REPARATUR-SPACHTEL** ist eine gebrauchsfertige, schnell trocknende und lösemittelfreie Acrylspachtelmasse für den Innen- und Außenbereich. Die Spachtelmasse ist standfest, flexibel, elastisch und sehr leicht glättbar, nach der Aushärtung schrumpffrei und überstreichbar.
- Zum Ausbessern und Reparieren von Löchern und Rissen sowie zum Glätten.
- **MEM REPARATUR-SPACHTEL** verfügt über eine gute Haftung auf unterschiedlichsten Materialien wie z. B. Metall, Putz, Gips, MDF und Beton in nicht dauerhaft feuchter Umgebung. Insbesondere auch auf Holzuntergründen (außen nur mit wetterfester Beschichtung) z. B. in Zusammenhang mit Schreinerarbeiten.
- Bei dünnem Auftrag ist **MEM REPARATUR-SPACHTEL** nach ca. 1 Stunde trocken und überstreichbar.

2. Untergrund u. Verarbeitung

- Der Untergrund muss sauber, trocken sowie staub- und fettfrei sein.
- Gestrichene Oberflächen müssen gesäubert und angeschliffen werden. Metallische Oberflächen sind gegen Korrosion zu schützen.
- Tube vor Gebrauch gut kneten.
- **MEM REPARATUR-SPACHTEL** direkt aus der Tube auftragen und mit einem Spachtel glätten.
- Nach der Trocknung kann **MEM REPARATUR-SPACHTEL** geschliffen und überstrichen werden.

Achtung:

- Die Trockenzeit beträgt je nach den herrschenden klimatischen Bedingungen ca. 1 Stunde/mm Schichtstärke.
- Die Oberfläche kann je nach Schichtstärke, Saugfähigkeit des Untergrundes und Raumklima nach ca. 1 Stunde bearbeitet werden.

3. Verbrauch

- Der Verbrauch ist Abhängig von der Anwendung

4. Verarbeitungstemperatur

- Ideal zwischen +10°C und +20°C



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Technisches Merkblatt

MEM REPARATUR-SPACHTEL



5. Materialzusammensetzung

- Acrylat-Dispersion

6. Technische Daten

- Form: Pastös
- Farbe: weiß
- Geruch: Schwach, charakteristisch
- Dichte: ca. 1,35 g/cm³

7. Reinigung

- Nicht ausgehärteter **MEM REPARATUR-SPACHTEL** kann mit Wasser entfernt werden.
- Ausgehärtete Produktreste lassen sich nur noch mechanisch entfernen.

8. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

9. Lagerung

- **MEM REPARATUR-SPACHTEL** muss trocken und frostfrei gelagert werden.
- Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung ist **MEM REPARATUR-SPACHTEL** mindestens 24 Monate haltbar.

10. Lieferform

330 g
MEM-Artikelnummer: **30836746**

EAN-Nr.: **4010327520217**



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Technisches Merkblatt

MEM REPARATUR-SPACHTEL



Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand Oktober 2016 – ältere Ausgaben ungültig.