



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM REPARATUR ASPHALT

1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM REPARATUR ASPHALT** wird zur Beseitigung von Fahrbahnschäden, zur Verfüllung von Schlaglöchern, zum Schließen von Aufbrüchen und zur Herstellung von Anrampungen verwendet.
- Das Produkt eignet sich für den Einsatz im Privathaushalt (Do-it-yourself) und auch im kommerziellen Bereich.
- Die reparierten Flächen können nach dem Verdichten sofort befahren werden.
- **MEM REPARATUR ASPHALT** besteht ausschließlich aus umweltschonenden Rohstoffen und ist recyclingfähig. Das Produkt ist nicht frostempfindlich und kann auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt noch verarbeitet werden. Dies setzt allerdings eine entsprechende Vorlagerung in einem warmen Raum voraus.
- **MEM REPARATUR ASPHALT** zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
 - Kalt verarbeitbar
 - Schnelle Aushärtung des Mischgutes durch gezielte chemische Reaktion
 - Ohne Einsatz von Maschinen einbaubar
 - Nach Einbau und Verdichtung standfest und befahrbar
 - Auch bei feuchten Untergründen verarbeitbar
 - Verträglichkeit mit üblichen bitumenhaltigen Baustoffen
 - Enthält keine flüchtigen Lösemittel, daher umweltfreundlich
 - Ist nach dem Einbau überasphaltierbar

2. Wirkungsweise

- **MEM REPARATUR ASPHALT** ist ein kaltverarbeitbares Asphaltgemisch und erhärtet in Kombination mit Wasser bereits nach sehr kurzer Zeit.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Die Schadstellen oder Aufbrüche sind, wenn erforderlich, an den Rändern zu begradigen und von Staub, Schmutz und losen Bestandteilen gründlich zu reinigen. Der Untergrund darf feucht, aber nicht nass sein.
- Bei Beton und ungünstigen Untergründen kann die Haftung von **MEM REPARATUR ASPHALT** durch den Einsatz von **MEM VORANSTRICH** verbessert werden. Den Voranstrich mit Pinsel oder Bürste auf den Untergrund auftragen und trocknen lassen.
- Das Gebinde wird unmittelbar vor der Verarbeitung geöffnet und das Mischgut mittels Kelle oder Schaufel auf der Unterlage verteilt. Für ein optimales Endergebnis ist bei Anrampungen und beim Verschließen von Löchern das Material leicht überhöht einbauen.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM REPARATUR ASPHALT

- Anschließend wird der Reparatur-Mörtel satt mit Wasser (ca. 0,4 Liter Wasser für 10 kg Mischgut) besprüht und verdichtet. Bei kleinen Flächen genügt kräftiges Stampfen mit einem Handstampfer. Für große Flächen wird der Einsatz einer Rasenwalze bzw. einer Rüttelplatte empfohlen.
- Bei besonders dicken Schichtstärken, z.B. beim Verschließen von Bohrlöchern empfiehlt sich das lagenweise Einbauen und Einsprühen mit Wasser. Beim lagenweisen Einbau bedarf es zwischen den einzelnen Arbeitsschritten keiner Wartezeiten.
- **MEM REPARATUR ASPHALT** reagiert mit Wasser und Luftfeuchtigkeit und härtet nach kurzer Zeit aus. Das Kaltgemisch ist somit bis kurz vor dem Einbau vor Feuchtigkeit zu schützen.
- Angebrochene Gebinde innerhalb einer Stunde bei trockenem Wetter verarbeitbar. Bei Regen verkürzt sich die Verarbeitungszeit entsprechend.
- Zur Abstumpfung kann die Oberfläche mit feinem Sand abgestreut werden.

4. Verbrauch

- Je nach Verdichtung ca. 25 kg/m² je cm Einbaustärke.

5. Verarbeitungstemperatur

- **MEM REPARATUR ASPHALT** kann bei Vorlagerung in einem warmen Raum bis zu einer Umgebungstemperatur von - 5 °C verarbeitet werden.
- Bei Frostgefahr das Mischgut nicht mit Wasser besprühen. Die Aushärtung verlängert sich entsprechend.

6. Materialzusammensetzung

- **MEM REPARATUR ASPHALT** besteht ausschließlich aus umweltschonenden Rohstoffen und ist recyclingfähig.

7. Technische Daten

- Farbe: schwarz
- Form: Fester Stoff
- Geruch: schwach, charakteristisch nach Bitumen



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt



MEM REPARATUR ASPHALT

- Dichte: ca. 2,2 g/ml

MEM REPARATUR ASPHALT hat die Körnung 0/3 mm.

8. Reinigung

- Arbeitsgeräte mit Benzinen oder gebräuchlichen Lösemitteln reinigen.
- Bei Hautkontakt Handwaschpaste einsetzen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. Lagerung

- MEM REPARATUR ASPHALT ist im verschlossenen Originalgebinde maximal 9 Monate lagerfähig.
- Das Produkt muss nach dem Öffnen des Gebindes komplett verarbeitet werden. Angebrochene Gebinde lassen sich kurzfristig aufbewahren, indem das Gebinde wieder gut verschlossen wird.
- Die Gebinde müssen trocken gelagert werden.
- Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärmeeinwirkung ist zu vermeiden.

11. Lieferform

10 kg

MEM-Artikelnummer: **30836931**

EAN-Nr.: **4010327510584**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand Oktober 2016 – ältere Ausgaben ungültig.