



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM DICHT-SCHICHT



1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM DICHT-SCHICHT** ist eine transparente Beschichtung, um Balkone und Terrassen wirksam und langfristig vor Witterung und Abnutzung zu schützen.
- **MEM DICHT-SCHICHT** schafft eine witterungsbeständige, tritt- und abriebfeste Oberfläche auf Belägen aus unglasierten Fliesen, Keramik, Beton, Stein und Estrich. **MEM DICHT-SCHICHT** ist nicht geeignet für Beläge aus glasierten Fliesen, hart gebrannte Klinker sind vorab auf Verträglichkeit zu prüfen.
- Poröse Fugen und Haarrisse werden wasserdicht. Das Charakterbild der Oberfläche bleibt erhalten. **MEM DICHT-SCHICHT** hat eine gute Lichtbeständigkeit und ist atmungsaktiv.

2. Wirkungsweise

- **MEM DICHT-SCHICHT** ist eine hochwertige, lösemittelfreie Beschichtung. Es bildet sich ein transparenter, wasserdichter Schutzfilm auf der Oberfläche.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Nicht zu bearbeitende Flächen abdecken. Hohl- und Fehlstellen mit **MEM SUPER-HAFTGRUND** vorbehandeln und mit **MEM GUMMI-MÖRTEL** ausbessern.
- Um die Haftung der Beschichtung auf dem Untergrund zu gewährleisten, muss dieser trocken und rückstandsfrei sauber sein.
- Die gereinigte und ausgebesserte Fläche sollte vor der Weiterverarbeitung komplett ausgetrocknet und abgelüftet sein. Frische Untergründe wie Estrich und Beton mind. 30 Tage austrocknen lassen.
- Legen Sie eine Probefläche an, um die Verträglichkeit mit dem vorhandenen Untergrund zu prüfen, insb. bei hart gebrannten Klinkern.
- **MEM DICHT-SCHICHT** vor Gebrauch sorgfältig umrühren und anschließend mit einem Pinsel, Quast oder einer Schaumrolle auftragen. Pfützenbildung vermeiden, überschüssiges Material mit einem Tuch aufnehmen. Während der Verarbeitung mehrmals umrühren.
- Die frische Beschichtung bis zur vollständigen Durchtrocknung vor Frost, Nässe und starker Sonneneinstrahlung schützen.
- Die behandelte Fläche kann bei Schnee, Nässe und Frost rutschig sein. Stauwasser und Schnee entfernen!

Tipp: Wenn der Schutzeffekt nachlässt, kann die Beschichtung nach Entfernung der alten Beschichtung und Reinigung des Untergrundes problemlos erneuert werden.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM DICHT-SCHICHT



4. Verbrauch

- Ca. 0,2 Liter/m²

5. Verarbeitungstemperatur

- +5°C bis +30°C (Luft- und Bauteil)

6. Materialzusammensetzung

- Lösemittelfreie Beschichtung auf Dispersionsbasis

7. Technische Daten

- Form: flüssig
- Farbe: weiß
- Geruch: schwach
- Dichte: 1 g/cm³ bei 20°C

8. Reinigung

- Arbeitsgeräte mit Wasser reinigen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. Lagerung

- **MEM DICHT-SCHICHT** muss trocken und frostfrei gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden. Reste dürfen nicht in die Gebinde zurückgekippt werden.
- Angebrochene Gebinde kurzfristig aufbrauchen.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM DICHT-SCHICHT



11. Haltbarkeit

- Das Produkt ist bei sachgerechter Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.

12. Lieferform

5 Liter

MEM-Artikelnummer: **30836451**

EAN-Nr.: **4010327506709**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand Juni 2017 – ältere Ausgaben ungültig.