



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

# MEM TROCKENE WAND FIX & FERTIG

### 1. Eigenschaften/ Anwendung

- **MEM TROCKENE WAND FIX & FERTIG** ist ein sehr hochwertiges und ergiebiges Produkt zum Erstellen einer Horizontalsperre auf Silan/Siloxan-Basis.
- Ein optimales Ergebnis erzielt man in der Lagerfuge eines Mauerwerkes. Bei Mauerwerken ohne durchgängige Lagerfuge empfehlen wir das bewährte Produkt **MEM TROCKENE WAND** in flüssiger Form.
- Bei aufsteigender Feuchtigkeit zum Erstellen einer Horizontalsperre.
- Einfache und schnelle Anwendung in der Kartusche.
- **MEM TROCKENE WAND FIX & FERTIG** tropft nicht.
- Einmaliges Auffüllen der Bohrlöcher mit **MEM TROCKENE WAND FIX & FERTIG** ist ausreichend. Eine Bohrlochreihe genügt.

### 2. Untergrund u. Verarbeitung

- Zur Fugensichtbarkeit Farbe, Putz o. Ä. entfernen.
- Die Bohrlöcher in einer Fuge ca. 15 cm oberhalb des Erdreichs setzen. Bei der Anwendung im Kellerbereich die erste Fuge oberhalb des Fußbodens wählen. Zusätzlich prüfen, ob eine ausreichende Abdichtung der Kelleraußenwand vorhanden ist.
- Die Löcher mit einem Durchmesser von 12 mm, im Abstand von höchstens 12,5 cm, direkt in die Fuge bohren. Die Bohrlochtiefe rechnet sich aus der Wandstärke abzüglich ca. 15 mm.
- Den Bohrstaub aus den Bohrlöchern entfernen.
- Den beiliegenden Injektionsschlauch auf die Kartuschenspitze stecken und das Bohrloch komplett mit **MEM TROCKENE WAND FIX & FERTIG** füllen.
- Die Bohrlöcher sollen nach der Trocknung mit einem wasserdichten Mörtel z. B. **MEM BOHRLOCH-SCHLÄMME** verschlossen werden.

### 3. Verbrauch

Wandstärke	100 mm	200 mm	300 mm	400 mm
Bohrlochdurchmesser	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Bohrlochtiefe	85 mm	185 mm	285 mm	385 mm
Verbrauch je m *	Ca. ½ Kartusche	Ca. ½ bis 1 Kartusche	Ca. 1 Kartusche	Ca. 1 ½ bis 2 Kartuschen

\* Der Verbrauch ist abhängig von der Saugfähigkeit des Mauerwerks. Sehr poröse und/ oder saugfähige Fugen und Mauerwerke können zu einem erhöhten Verbrauch führen.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

# MEM TROCKENE WAND FIX & FERTIG

### 4. Verarbeitungstemperatur

- + 5°C bis + 25°C

### 5. Materialzusammensetzung

- auf Silan/Siloxan-Basis

### 7. Technische Daten

- Form: Pastös
- Farbe: Weißlich/beige
- Geruch: Schwach, charakteristisch

### 8. Reinigung

- Werkzeug mit Seifenwasser reinigen

### 9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

### 10. Lagerung

- **MEM TROCKENE WAND FIX & FERTIG** muss frostfrei gelagert werden.
- Im verschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung ist **MEM TROCKENE WAND FIX & FERTIG** mindestens 12 Monate haltbar.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



## Technisches Merkblatt

# MEM TROCKENE WAND FIX & FERTIG

### 11. Lieferform

290 ml

MEM-Artikelnummer: **30836035**

EAN-Nr.: **4010327507676**

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

Stand März 2017 – ältere Ausgaben ungültig.