



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM DICHTES DACH



1. Eigenschaften/Anwendung

- **MEM DICHTES DACH** ist eine lösemittelfreie Bitumen-Spachtelmasse und dichtet kleinere und größere Leckstellen im Dachbereich ab. Auch zum Ausbessern von Blasen an alten Dachpappeneindeckungen geeignet.
- **MEM DICHTES DACH** haftet besonders gut auf Zementfaserplatten, Beton, Bitumen, alten Papplagen etc.

2. Wirkungsweise

- **MEM DICHTES DACH** ist eine kunststoffvergütete Bitumen-Spachtelmasse die eine sehr hohe Klebkraft auf verschiedenen Untergründen hat.
- Nach der Trocknung bildet sich eine wasserundurchlässige und elastische Abdichtung.

3. Untergrund u. Verarbeitung

- Untergründe müssen frostfrei, fest, eben, tragfähig, frei von Nestern und klaffenden Rissen, Graten und frei von schädlichen Verunreinigungen, Staub, Schmutz, Mörtelresten und Sinterschichten sein.
- Saugfähige, mineralische Untergründe sind mit **MEM VORANSTRICH** zu grundieren. Der Untergrund darf leicht feucht sein.
- **MEM DICHTES DACH** mit Spachtel oder Kelle aufbringen.
- Besonders stark beanspruchte Flächen, Kanten und Knicke sollten mit **MEM PANZER-VLIES** verstärkt werden. Das **MEM PANZER-VLIES** wird in die erste Lage gelegt und fest angedrückt, dann wird eine zweite Schicht aufgetragen.
- Die frisch abgedichtete Fläche muss bis zur Trocknung vor Frost und Nässe geschützt werden.
- Die Trocknung ist abhängig vom Untergrund, der aufgetragenen Schichtdicke und von den Witterungsverhältnissen.

4. Verbrauch

- Je nach Anwendung.

5. Verarbeitungstemperatur

- 5°C – 35°C (nicht bei Regen)



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM DICHTES DACH



6. Materialzusammensetzung

- Latex modifizierte Bitumenemulsion.

7. Technische Daten

- Farbe: schwarz
- Form: zähflüssig
- Geruch: charakteristisch schwach
- Dichte: ca. 1 g/ml

8. Reinigung

- Werkzeuge mit viel Wasser abspülen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. Lagerung

- **MEM DICHTES DACH** muss kühl, trocken und frostfrei, unter +30 °C gelagert, nicht verbrauchtes Material im Originalgebinde verschlossen aufbewahrt werden.
- **MEM DICHTES DACH** ist im verschlossenen Originalgebinde, bei sachgerechter Lagerung, mindestens 12 Monate haltbar.

11. Lieferform

1 kg
MEM-Artikelnummer: **30836287**

EAN-Nr.: **4010327005608**

5 kg
MEM-Artikelnummer: **30836295**

EAN-Nr.: **4010327005615**



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM DICHTES DACH



Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand August 2016 – ältere Ausgaben ungültig.