



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM FUGENBUNT

1. Eigenschaften/ Anwendung

- **MEM FUGENBUNT** ist ein diffusionsoffener, flexibler, farbiger Fugenmörtel zur Verfüugung von keramischen Belägen wie Steingut, Steinzeug und Feinsteinzeug.
- **MEM FUGENBUNT** eignet sich auch zur Verfüugung von verfärbungsempfindlichem Naturstein und Glasmosaik.
- **MEM FUGENBUNT** entspricht den Anforderungen CG 2 WA nach DIN EN 13888
- **MEM FUGENBUNT** ist einsetzbar für Fugen von 1 bis 10 mm Fugenbreite im Innen- und Außenbereich, an Wand und Boden, auch in Feucht- und Nassräumen, auch geeignet für Teppich- und Wandheizung.
- **MEM FUGENBUNT** ist wasser- und schmutzabweisend.

2. Wirkungsweise

- **MEM FUGENBUNT** ist ein flexibler, kunststoffvergüteter Fugenmörtel mit beschleunigten Abbindeigenschaften und hoher kristalliner Wasserbindung.

3. Untergrund u. Verarbeitung

Verarbeitung:

- Nach vollständigem Abbinden des Fliesenklebers die Fugen auskratzen und den Fliesenbelag feucht reinigen, so dass die Fugenränder sauber und frei von trennenden Substanzen sind. Stark saugende Fliesen vornässen.
- In einem sauberen Gefäß 1,2 bis 1,4 l Wasser auf 5 kg Pulver vorlegen. **MEM FUGENBUNT** mittels Rührmaschine mit ca. 300 - 500 U/min in das kalte, saubere Wasser einrühren und gut vermischen. Danach ca. 2 Minuten stehen lassen und nochmals kurz aufrühren.
- **MEM FUGENBUNT** mittels Gummispachtel, am besten zuerst quer und dann nochmals diagonal zur Fuge, einschlämmen. Es ist darauf zu achten, dass die Fugen vollständig ausgefüllt sind. Nachdem der Fugenmörtel etwas angezogen hat, die Konturen der Fuge mit einem angefeuchteten Schwammbrett freiwischen. Nach einigen Minuten mit dem Schwammbrett sauber nachwischen.
- Nach dem Trocknen des Fugenmörtels (einige Stunden nach dem Verfugen) den auf der Belagsoberfläche verbliebenen Mörtelschleier mit einem Schwammbrett und sauberem Wasser abwaschen. Keine trockenen Lappen verwenden, da Verfärbungsgefahr besteht.
- Frisch verfugte Flächen vor Zugluft und Sonneneinstrahlung schützen.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM FUGENBUNT

Hinweis:

- Um Farbabweichungen zu vermeiden, sind die Mischungsverhältnisse gleich zu halten.
- Nicht mehr Fugenmörtel anrühren, als in 30 Minuten verarbeitet werden kann.
- Bei porösen, profilierten oder saugenden Belägen ist eine Probeverfugung vorzunehmen.
- Arbeiten Sie innerhalb eines Raumes mit gleichen Chargen.

4. Verbrauch

Format (cm)	Fugenbreite (mm)	Fugentiefe (mm)	Ca. Verbrauch (kg/m ²)
2 x 2	1,5	2,0	0,6
2 x 2	1,5	10,0	2,9
10 x 10	3,0	6,0	0,7
20 x 30	3,0	8,0	0,4
30 x 30	3,0	10,0	0,4
30 x 40	3,0	10,0	0,5
30 x 60	3,0	10,0	0,3
30 x 60	3,0	20,0	0,6
30 x 90	3,0	20,0	0,6

5. Verarbeitungstemperatur

- Von +5°C bis +25°C.

6. Materialzusammensetzung

- Spezialzement, mineralische Zuschlagstoffe und hochwertige Additive.



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.

Technisches Merkblatt

MEM FUGENBUNT



7. Technische Daten

- Fugenbreiten: von 1 bis 10 mm
- Verarbeitungszeit: ca. 30 Minuten bei 20°C/65% rel. Luftfeuchtigkeit
- Begehbar: nach 1,5 Stunden
- Belastbarkeit: frühestens nach ca. 1 Tag
- Wasserbedarf: 0,5 bis 0,6 l/2 kg
1,2 bis 1,4 l/5 kg
- Reifezeit: ca. 2 Minuten

8. Reinigung

- Werkzeuge sofort mit Wasser reinigen.

9. Sicherheitstechnische Hinweise

- Die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Gebinden und in den Sicherheitsdatenblättern sind zu beachten.

10. Lagerung

- **MEM FUGENBUNT** kühl und trocken im geschlossenen Originalgebinde lagern.
- Mindestens 18 Monate im geschlossenen Originalgebinde und bei sachgerechter Lagerung haltbar.

11. Lieferform

2 kg, weiß

MEM-Artikelnummer: **30836857**

EAN-Nr: **4010327521283**

2 kg, silbergrau

MEM-Artikelnummer: **30836858**

EAN-Nr: **4010327521306**

2 kg, hellgrau

MEM-Artikelnummer: **30836859**

EAN-Nr: **4010327521320**



DICHTEN. KLEBEN. PFLEGEN.



Technisches Merkblatt

MEM FUGENBUNT

2 kg, jasmin MEM-Artikelnummer: 30836860	EAN-Nr: 4010327521344
2 kg, hellbeige MEM-Artikelnummer: 30836861	EAN-Nr: 4010327521368
2 kg, bahamabeige MEM-Artikelnummer: 30836862	EAN-Nr: 4010327521382
2 kg, pergamon MEM-Artikelnummer: 30836863	EAN-Nr: 4010327521405
2 kg, anthrazit MEM-Artikelnummer: 30836864	EAN-Nr: 4010327521429
5 kg, weiß MEM-Artikelnummer: 30836836	EAN-Nr: 4010327515923
5 kg, silbergrau MEM-Artikelnummer: 30836837	EAN-Nr: 4010327515947
5 kg, hellgrau MEM-Artikelnummer: 30836838	EAN-Nr: 4010327515961
5 kg, jasmin MEM-Artikelnummer: 30836839	EAN-Nr: 4010327515985
5 kg, hellbeige MEM-Artikelnummer: 30836840	EAN-Nr: 4010327516005
5 kg, bahamabeige MEM-Artikelnummer: 30836841	EAN-Nr: 4010327516029
5 kg, pergamon MEM-Artikelnummer: 30836842	EAN-Nr: 4010327516043
5 kg, anthrazit MEM-Artikelnummer: 30836843	EAN-Nr: 4010327516067

Die richtige und erfolgreiche Anwendung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann daher nur für die Güte unserer Produkte in Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen gegeben werden, nicht für deren erfolgreiche Weiterverarbeitung. Unsere technischen Merkblätter wollen nach bestem Wissen beraten. Verbindlichkeiten, auch in patentrechtlicher Hinsicht, können daraus nicht abgeleitet werden. Eigenschaftszusicherungen und Verwendungsmöglichkeiten, die über die in diesem technischen Merkblatt zu gesicherten hinausgehen, bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
Stand August 2016 – ältere Ausgaben ungültig.